

BESCHREIBUNG

Methoxy-funktionelles Silikon-Polyesterharz

HAUPTVORTEILE

- ausgezeichnete Haftung auf Aluminium, Stahl und auf Edelstahl
- geringe Thermoplastizität
- hervorragende Beständigkeit gegen Geschirrspüler-Reinigungsmittel

EIGNUNG FÜR**wasserbasiert**
 nicht geeignet teilweise geeignet geeignet
lösemittelbasiert**TYPISCHE ANWENDUNGEN**

- Hitzestabile, dekorative Beschichtungen
- Koch- und Backgeschirr
- Elektrogeräte

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aussehen	klare bis trübe gefärbte Flüssigkeit (Die Produkteigenschaften werden durch die Trübung nicht beeinträchtigt)
Lieferform	Flüssigkeit / flüssig
nichtflüchtiger Anteil	Approx. 60 %
Lösemittel	Methoxypropylacetat
Viskosität bei 25°C	Approx 2000 mPas

LÖSLICHKEIT**Xylol****Butylacetat**
 nicht löslich teilweise löslich löslich
Dowanol MPA**Cyclohexanon****VERARBEITUNGSHINWEISE**

- Alle hitzestabilen Pigmente können wegen der ausgezeichneten Pigmentverträglichkeit genutzt werden
- In Kombination mit alkoxy-funktionellen Harzen empfehlen wir die Verwendung von Alkoholen oder hydroxy-funktionellen Glycolthern als Lösemittel nicht.
- Spritzapplikation
- Rollenauftrag

HÄRTUNGSBEDINGUNGEN

250°C/15 min

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde zwischen -10 und +40°C hat das Produkt eine Verwendungsdauer von mindestens 12 Monaten ab Herstellungsdatum. Der Kontakt mit Zinn (z.B. Metallgebinde) verringert die Verwendungsdauer. Trocken lagern. Kontakt mit Feuchtigkeit verursacht Gelbfärbung.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com