

DESCRIPTION

L'AEROSIL® R 9200 est une silice pyrogénée hydrophobe à structure modifiée.

AVANTAGES

- améliore la résistance aux rayures
- faible impact rhéologique
- teneur élevée en pigment et charges possible

Antisédimantation**Anticoulure****Résistance aux rayures et à l'abrasion****ADAPTÉ**

phase aqueuse	phase solvant
●	●
durcissement par rayonnement revêtements à 1 composant	
●	●
revêtements à 2 composants	
●	

● inapproprié ● partiellement approprié ● approprié

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Revêtements industrie général
- Coil coatings
- Revêtements automobile OEM
- Revêtements pour plastique

DONNÉES TECHNIQUES

teneur en carbone	0.7 - 1.3 %
perte à la dessiccation	Max. 1.5 %
valeur du pH	3.0 - 5.0
teneur en SiO ₂	Min. 99.8 %
surface spécifique (BET)	150 - 190 m ² /g
densité tassée	Approx 200 g/l

DOSAGE RECOMMANDÉ

Sous forme commerciale, calculé sur la formulation totale: 5 - 15 %

MANIPULATION ET STOCKAGE

Le produit est livré en sac papier multicouches de 15kg. Nous recommandons de stocker le produit dans un contenant fermé en atmosphère sèche à l'abri de substances volatiles. Le produit doit être utilisé dans les 2 ans à compter de sa date de fabrication.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Resource Efficiency GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com