

DESCRIPTION

Le NANOCRYL® C 150 présente les meilleures performances de résistance aux rayures et à l'abrasion sans influencer la brillance ni la transparence des revêtements UV.

AVANTAGES

- la meilleure résistance à l'abrasion et aux rayures
- adapté pour tous les niveaux de brillance
- entièrement transparent

EFFET**Résistance aux rayures et à l'abrasion****Pas de réduction de la brillance ou de la transparence****Effet barrière****Flexibilité****Réduction du retrait au séchage****Adhérence sur le verre / l'aluminium****ADAPTÉ**

phase aqueuse	phase solvant
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2 composants 100 %	durcissement par rayonnement
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/> inapproprié <input checked="" type="radio"/> partiellement approprié <input checked="" type="radio"/> approprié	

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Revêtements UV sur métal
- Revêtements UV pour plastique
- Revêtements UV pour le verre
- Revêtements UV pour bois

DONNÉES TECHNIQUES

teneur en matière active	50 % en poids
aspect	transparent
résine de base	triacylate de triméthylolpropane (TMPTA)
description chimique	Nanoparticules de silice de 20 nm à 50 % massique dans du triacylate de triméthylolpropane (TMPTA)
solvant	-
viscosité à 25 °C	Approx 2500 mPas

DOSAGE RECOMMANDÉ

Sous forme commerciale, calculé sur la formulation totale: 10 - 20 %

MISE EN OEUVRE

- Addition sous forme commerciale après le broyage, lors du brassage, afin d'optimiser l'homogénéité.
- Tester chaque composant afin de vérifier la compatibilité.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine non-ouvert, à des températures comprises entre 4°C et 40°C, le produit a une durée de vie d'au moins 8 mois à compter de sa date de fabrication.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com