

DESCRIPTION

Le SIPERNAT® 820 A est un silicate synthétique précipité avec une couleur propre exceptionnellement vive. Le SIPERNAT® 820 A contient des particules très structurées qui renforcent le film, l'espacement du TiO₂, l'uniformité du lustrage et une excellente opacité à sec.

AVANTAGES

- très bonne opacité sèche
- favorise fortement la matage
- augmente la lavabilité et la résistance à l'abrasion

EFFET**Opacité sèche****Lavabilité et résistance aux frottements****Réduction du brillant****ADAPTÉ****broyage direct****phase solvant****phase aqueuse**

● inapproprié ● partiellement approprié ● approprié

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Peintures décoratives intérieures haute CPV
- Primaires muraux haut couvrant
- Peintures DIY appliquées à la brosse, pistolet ou rouleau
- Peintures murales de qualité supérieure à faible brillance
- Revêtements pour façade respirante et pour béton

DONNÉES TECHNIQUES

forme de livraison	Poudre à écoulement libre
prise d'huile	155 ml/100g
perte à la dessiccation	7 %
taille de particule, d₅₀	7 µm
valeur de pH, dilué à 20% dans l'eau	10
teneur en sulfate de sodium	0.5 %
densité	2.1 g/cm ³
surface spécifique (BET)	85 m ² /g

DOSAGE RECOMMANDÉ

Sous forme commerciale, calculé sur la formulation totale: 0.5 - 5 %

MISE EN OEUVRE

- Il est recommandé d'introduire le produit au broyage sous forme commerciale.
- Addition dans le broyage de préférence avant l'ajout de TiO₂.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Il est préférable d'utiliser le produit dans les 24 mois suivant sa date de fabrication. Les silices précipitées de Evonik sont chimiquement extrêmement stables. Comme toutes les silices précipitées, ce produit peut toutefois absorber l'humidité et/ou les composés organiques volatils dans l'atmosphère environnante. C'est pourquoi, nous recommandons un stockage dans son conditionnement d'origine scellé dans un lieu sec, frais et exempt de substances organiques volatils. Même stocké dans ces conditions, le produit peut au cours du temps présenter un taux d'humidité supérieur à celui mentionné comme spécifié lors du conditionnement.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com