

Agente opacizzante

# ACEMATT® 3600

## DESCRIZIONE

ACEMATT® 3600 è una silice precipitata con fine granulometria e con post-trattamento, ideale per rivestimenti a reticolazione UV. Particolarmente adatta per l'opacizzazione di vernici UV sia a basso che ad alto spessore.

## VANTAGGI

- ideale per rivestimenti reticolabili UV
- basso impatto sulla viscosità
- elevata morbidezza superficiale
- basso livello di brillantezza in particolare nei sistemi 100% UV

## EFFETTO

### Efficacia opacizzante



### Trasparenza



### viscosità



### Morbidezza/effetto tattile



### Riduzione della sedimentazione



## ADEGUATO PER

### acqua



### solvente



### reticolazione UV



### vernici bi-componente



### sistemi ad alto solido



### sistemi pigmentati



### sistemi trasparenti



● non idoneo ● parzialmente idoneo ● idoneo

## APPLICAZIONI

- Vernici per legno
- Vernici per mobili
- Inchiostri da stampa
- Vernici industriali ad alto solido

## DATI TECNICI

contenuto di carbonio	3.0 %
assorbimento DOA	250 ml/100g
valore grindometrico	19 µm
grandezza delle particelle, d <sub>50</sub>	5.0 µm
valore pH	6.6
superficie specifica (N <sub>2</sub> )	110 m <sup>2</sup> /g

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 5.0 - 15.0 %

## MODALITÀ D'IMPIEGO

L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.

## CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Per ulteriori dettagli relativi agli imballi disponibili vi preghiamo di contattare il vostro partner commerciale. I prodotti sono chimicamente inerti e stabili. Tuttavia, a causa della loro elevata superficie specifica, possono assorbire umidità e composti organici volatili dall'atmosfera circostante. Conservare i prodotti in imballi sigillati in un luogo asciutto, fresco ed esente da sostanze organiche volatili. Anche se conservato in queste condizioni, il prodotto nel lungo periodo può comunque assorbire umidità, oltre i valori limite delle specifiche e di analisi. Utilizzare il prodotto entro 24 mesi dopo la data di produzione. Oltre i 24 mesi controllare il contenuto di umidità del prodotto prima dell'uso, al fine di accertarsi che sia ancora idoneo per l'applicazione prevista.

## MSDS & REGULATORY INFORMATION



Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)