

Compatibilizzante

TEGO® ColorAid 7060

VANTAGGI

- migliora l'accettazione del colore di coloranti universali in vernici a base alchidica
- ridotta influenza sul tempo di essiccazione
- adatto per tutti i tipi di pigmenti

EFFETTO

Accettazione del colore con pigmenti organici



Accettazione del colore con pigmenti inorganici



Influenza sulle proprietà della vernice



ADEGUATO PER

acqua



solvente



bi-componente 100%



reticolazione UV



● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

- Pitture per edilizia e decorative
- Concentrati di pigmento

DATI TECNICI

valore di acidità (come fornito)	Approx. 35 mg KOH/g
sostanza attiva	100 %
Valore di ammina (come fornito)	Approx. 150 mg KOH/g
aspetto	liquido opalescente
descrizione chimica	tensioattivo amminico

SOLUBILITÀ

acqua



etanolo



TPGDA



ragia minerale



● insolubile ● parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.5 - 2.5 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Aggiungere alla vernice di base.
- L'aggiunta è possibile durante la fase di macinazione o di completamento della vernice di base.
- È possibile l'utilizzo in post-aggiunta alla vernice pigmentata.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

12 mesi in imballi originali, chiusi e al riparo dal gelo.

[MSDS & REGULATORY INFORMATION](#)



Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com