

用例

AEROSIL® COK 84は、と高分散ヒュームド酸化アルミニウムを 5:1の割合で (ヒュームドシリカ中に) 混合した製品です。

重要な利点

- 流動作用を改善
-

効果

粉体塗料流動性



電荷制御



湿気防止



適性

粉体塗料



トリボ(摩擦)帯電



コロナ帯電



流動化層用途



● 不適 ● 一部適する ● 適する

代表的な用途

粉体塗料

技術情報

Al ₂ O ₃ 含有量	14-18 %
乾燥減量	<1.5 %
pH値	3.6 - 4.3
SiO ₂ 含有量	82-86 %
比表面積 (BET)	155 - 215 m ² /g
タップ密度	Approx. 50 g/l

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.05 - 0.5 %

処方手順

供給時に追加することを推奨します。

取り扱いおよび貯蔵

本製品は10kg多層袋入り。製品は密閉容器に入れて乾燥状態で貯蔵し、揮発性物質からの保護を推奨する。本製品は製造日から2年以内に使用されるべき。

[MSDS & REGULATORY INFORMATION](#)

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの特徴・成分・仕組みは記載されず、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものでもありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com