

用例

AEROSIL® R 9200は、構造改質された疎水性ヒュームドシリカです。

重要な利点

- 耐擦傷性を改善
- 低シオロジ-効果
- 高濃度で添加可能

沈降防止



垂れ防止



耐引っかき性と磨耗性



適性

水系	溶剤系
●	●
放射線硬化型	1液硬化塗料
●	●
2液硬化塗料	
●	

● 不適 ● 一部適する ● 適する

代表的な用途

- 一般工業用塗料
- PCM(コイル)塗料
- 自動車OEM塗料
- プラスチック塗料

技術情報

炭素含有量	0.7 - 1.3 %
乾燥減量	Max. 1.5 %
pH値	3.0 - 5.0
SiO ₂ 含有量	Min. 99.8 %
比表面積 (BET)	150 - 190 m ² /g
タップ密度	Approx. 200 g/l

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 5 - 15 %

取り扱いおよび貯蔵

本製品は15kg多層袋入り。製品は密閉容器に入れて乾燥状態で貯蔵し、揮発性物質からの保護を推奨する。本製品は製造から2年以内に使用されるべき。

MSDS & REGULATORY INFORMATION



この文書に記載した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負います。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com