

## 用例

TEGO® AddBond 2220は、溶剤系塗料の可撓性と付着性を改善します。この柔らかいポリエステルは、極性の低い配合系に対して非常に優れた相溶性を示します。

## 重要な利点

- アルミニウムや鋼鉄に対する付着性を改善
- 可撓性を改善
- 耐食性を改善

## 用途分野

## 金属接着



## プラスチック接着



## 硬度



## 可撓性



## 粘性低下/固形分増加



## アルミニウム顔料の固定



## 適性

水系	溶剤系
●	●
100% 2液硬化	放射線硬化型
●	●

● 不適 ● 一部適する ● 適する

## 代表的な用途

- 一般工業用塗料
- PCM(コイル)塗料
- 缶用塗料

## 技術情報

有効成分量	60 wt-%
外観	透明液
ヒドロキシル価(不揮発分を元に計算)	Approx 30 mg KOH/g
溶剤	ソルベントナフサ 150
粘度(23) (製品有り姿)	Approx 2100 mPas

## 溶解性

エタノール	TPGDA
●	●
アセトン	酢酸ブチル
●	●

● 不溶 ● 一部溶解 ● 溶解

## 推奨添加量

メインバインダーの固形分に対する固形分量: 3.0 - 15.0%

## 処方手順

後添加中に供給された状態で追加することを推奨します。

## 取り扱いおよび貯蔵

元封状態にて-10[ ~ +30[の間で保管された際、製品は製造日から少なくとも30ヶ月の保存期限を持つ。製品は空気、光および湿気を排除し保管されねばならない。

## MSDS &amp; REGULATORY INFORMATION



この文書に記載した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負います。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)