

## 用例

TEGO® Dispers 673は、溶剤系プラスチック塗料用のポリマー型湿潤分散剤です。カーボンブラックで高漆黒性、有機顔料で高い発色強度を生成します。

## 重要な利点

- プラスチック塗料向け
- 高漆黒を発現する
- 100%有効成分かつ液体また、溶剤の選択幅が広い
- 取扱いやすさ

## 効果

有機顔料/カーボンブラックでの粘度低下

有機顔料/カーボンブラックでの色彩強度/光沢

無機顔料/体質顔料での粘度低下

無機顔料/体質顔料での色彩強度/光沢

## 適性

水系	溶剤系
●	●
100% 2液硬化	放射線硬化型
●	●
ダイレクト分散	樹脂含有高濃度顔料組成物
●	●
樹脂フリー高濃度顔料組成物	汎用ペースト
●	●

● 不適 ● 一部適する ● 適する

## 代表的な用途

- プラスチック塗料
- 輸送車両用塗料

## 技術情報

有効成分量	100 %
アミン値 (製品有り姿)	Approx 3 mg KOH/g
外観	透明～微濁液体
化学処方	高分子量ポリマー
粘度 (25D)	Approx 1500 mPas

## 溶解性

水	エタノール
●	●
TPGDA	酢酸ブチル
●	●
ミネラルスピリット	
●	

● 不溶 ● 一部溶解 ● 溶解

## 推奨添加量

無機顔料に対して製品有り姿にて算出: 2.0 - 15.0 %  
 有機顔料に対して製品有り姿にて算出: 10.0 - 40.0 %  
 カーボンブラックに対して製品有り姿にて算出: 15.0 - 80.0 %  
 共分散用の追加推奨レベル: 0.5 - 2.0 %

## 処方手順

散液前に粉碎に追加

## 取り扱いおよび貯蔵

元封状態にて+4[ ~ +40[の間で保管された際、製品は製造日から少なくとも24ヶ月の保存期限を持つ。

## MSDS & REGULATORY INFORMATION



この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組等は記載されず、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)