

用例

TEGO® Foamex 26は、ポリエーテルシロキサン技術に基づく高濃度消泡剤です。効果と相溶性の良好なバランスを提供。建築塗料専用

重要な利点

- すべてのPVC範囲に対して幅広い相溶性を持つ汎用高濃度消泡剤
- エコラベル対応配合に適する
- マイクロおよびマクロフォームを防止

推奨用途

刷毛塗り/ローラー塗り

エアレススプレー塗装

エアスプレー塗装

フレキシソグラビア印刷

浸漬塗装、流し塗装、カーテン塗装

床

適性

水系	溶剤系
●	●
100% 2液硬化	放射線硬化型
●	●
分散段階で添加	レットダウン段階で添加
●	●

● 不適 ● 一部適する ● 適する

代表的な用途

- 建築塗料
- 床塗料

技術情報

有効成分量	100%
外観	黄色、微濁液体
化学処方	ポリエーテルシロキサンと有機ポリマーの配合品、ヒュームドリカ含有
溶剤	無溶剤

溶解性

水	エタノール
●	●
TPGDA	酢酸ブチル
●	●
ミネラルスピリット	
●	

● 不溶 ● 一部溶解 ● 溶解

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.1 - 1.0%

処方手順

- 高せん断力を必要とする後添加または仕上塗装、前希釈時に追加
- 供給時または前希釈時に塗料を追加することができます。

取り扱いおよび貯蔵

元封状態にて-10[] ~ +40[]の間で保管された際、製品は製造日から少なくとも36ヶ月の保存期限を持つ。

MSDS & REGULATORY INFORMATION



この文書に記載した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負います。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com