

## 用例

TEGO® Foamex 28は、ポリエーテルシロキサン技術に基づく、高い効果を持つエマルジョン型消泡剤です。マイクロ泡に際立った効果を提供。建築塗料専用

## 重要な利点

- ミクロ泡に非常に効果的
- エコラベル対応配合に適する
- 低～中PVC配合での高い相溶性

## 推奨用途

刷毛塗り/ローラー塗り

エアレススプレー塗装

エアスプレー塗装

フレキシコグラビア印刷

浸漬塗装、流し塗装、カーテン塗装

床

## 適性

| 水系        | 溶剤系         |
|-----------|-------------|
| ●         | ●           |
| 100% 2液硬化 | 放射線硬化型      |
| ●         | ●           |
| 分散段階で添加   | レットダウン段階で添加 |
| ●         | ●           |

● 不適 ● 一部適する ● 適する

## 代表的な用途

- 建築塗料
- 床塗料

## 技術情報

有効成分量 20%

外観 白色チキソ性ある液

化学処方 ヒュームドシリカ含有ポリエーテルシロキサンコーポリマー乳液

溶剤 無溶剤

## 溶解性

安定性の観点から、乳化物は有機溶剤で希釈されない方が無難でしょう。

## 推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.1 - 1.0%

## 処方手順

- 使用前に、低いせん断力で少し混合します。
- 供給時に塗料を追加
- 粉砕または後添加手順中に追加可能

## 取り扱いおよび貯蔵

元封状態にて+4ℓ ~ +40ℓの間で保管された際、製品は製造日から少なくとも12ヶ月の保存期限を持つ。

## MSDS &amp; REGULATORY INFORMATION



この文書に記載した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)