

# AEROSIL® E 9200

## DESCRIÇÃO

AEROSIL® E 9200 é uma sílica pirogênica hidrofóbica, estruturalmente modificada. O produto permite altos níveis de dosagens com baixa viscosidade.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- muito fácil de dispersar, sendo suficiente a incorporação por meio de dissolução
- melhora a resistência ao risco
- muito pouca influência sobre a viscosidade mesmo com altas cargas
- baixo efeito reológico

### Antisedimentante



### Antiescorimento



### Resistência à abrasão e ao risco



### Resistência contra corrosão



## ADEQUADO PARA

base água	base solvente
●	●
cura por radiação	revestimentos monocomponentes
●	●
revestimentos bicomponentes	
●	

● não apropriado ● parcialmente adequado ● adequado

## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- Revestimentos industriais gerais
- Revestimentos automotivo OEM
- Revestimentos para bobinas
- Revestimentos para plásticos
- Revestimentos para madeiras

## DADOS TÉCNICOS

teor de carbono	0.7 - 1.3 %
perda por secagem	max. 1.5 %
valor de pH	3.0 - 5.0
teor de SiO <sub>2</sub>	>99.8 %
área de superfície específica (BET)	150 - 190 m <sup>2</sup> /g
densidade compactada	Aprox. 200 g/l

## NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre total da formulação: 5 - 15 %

## INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

É possível adição ao revestimento conforme fornecido ou como uma pré-diluição

## MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

O produto é entregue em sacos de papel de 5 kg de múltiplas camadas. O armazenamento deve ser realizado em sacos fechados em um local seco, sem substâncias voláteis nas proximidades. O produto tem um período de uso de pelo menos 24 meses a partir da data de fabricação.

## FISPO & INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS



Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)