

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® AddBond 1270 демонстрирует обширную совместимость и улучшенную адгезию к металлу. Подходит для покрытий на основе органических растворителей и покрытий на водной основе после нейтрализации.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошее улучшение адгезии к металлу
- улучшает коррозионную стойкость
- после нейтрализации, подходит для составов на водной основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**Адгезия к металлу****Адгезия к пластикам****Твердость****Гибкость****Снижение вязкости / увеличение содержания сухого остатка****Фиксация алюминиевых пигментов****ПРИМЕНЕНИЕ****на водной основе**

2-уп. 100%



● не растворим ● частично растворим ● растворим

на основе органических растворителей

с радиационным отверждением

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

содержание активного вещества	70 %
внешний вид	прозрачная жидкость
гидроксидное число (рассчитано на содержание нелетучих веществ)	Approx 10 mg KOH/g
растворитель	бутиловый спирт вторичный
вязкость при 23°C (в форме поставки)	Approx 6000 mPas

РАСТВОРИМОСТЬ

этанол	трипропилен гликоль диакрилат
●	●
ацетон	бутилацетат
●	●
● не растворим ● частично растворим ● не растворим	

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

Основное вещество, рассчитанное на основное вещество связующего: 3.0 - 15.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Для покрытий на основе органических растворителей рекомендуется добавление в форму поставки на стадии разбавления. Для составов на водной основе необходима нейтрализация с помощью аминов. В качестве руководящих рекомендаций, необходимо добавить около 8% ДМЭА (рассчитано на сухую смолу). После этого разбавьте водой до раствора с содержанием сухого остатка 40-50%.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**MSDS & REGULATORY INFORMATION****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Общепромышленные покрытия
- покрытия для транспорта

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com