TEGO® AddBond LP 1611

примеры применения



0=не применим…5=применим

Специальные рекомендации

- рекомендуется для систем с высоким содержанием нелетучих
-
- улучшает межслойную адгезию
- улучшает коррозионную стойкость
- улучшает блеск

применение

- кэн и коил покрытия
- промышленные покрытия
- 2-х упаковочные покрытия на основе акрилатуретана и полиэфируретана
- двухкомпонентные покрытия на основе аминов/ амидоотверждаемых эпоксидов

рекомендуемый уровень добавления для всех указанных применений:
основного в-ва на связующее (сухой по сухому): 1,5 - 7,5 %

растворимость

пропорции (в весовом соотношении) пропорции по весу	1 : 9	1 : 1
вода	-	-
этанол	-	+
бутилгликоль	+	+
ацетон	+	+
бутилацетат	+	+
ксилол	+	+
уайт спирт	-	-
TPGDA	+	+

+ = прозрачен/растворим, o = опалесцирует, - = образует взвесь/нерастворим

Рекомендации по введению

- Рекомендуется добавлять в форме поставки
- предпочтительно добавлять в момент разбавления

Химический состав

Техническая информация

- форма поставки	жидкость
- содержание активного вещества	100 %
- вязкость при 23 °C	около 13000 - 25000 mPa s

Контакт с пищевыми продуктами

- Добавки, мономеры, растворители перечислены в списке A Swiss Ordinance 817.023.21, Annex 6
- более детальная информация по BfR предоставляется по требованию
- TEGO® AddBond LP 1611 может быть использован в соответствии с FDA Regulations 21 CFR 175.300.

Положение о регистрации

TEGO® AddBond LP 1611 и его состав указан в следующих химических базах DSL, EINECS, ENCS, TSCA.

все продукты перечислены в базах DSL и NSN

все перечисленные продукты перечислены в TSCA в соответствии с 40 CFR 723

Срок хранения

При хранении в оригинальной закрытой упаковке в пределах +4 - +40 °C срок годности продукта не менее 24 месяцев с момента производства.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не вляется рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.
(По состоянию на 07/2018 г.)

Evonik Resource Efficiency GmbH · Goldschmidtstrasse 100 · D-45127 Essen · Tel.: +49 (0)201/173-2222 · Fax: +49 (0)201/173-1939 · www.tego.de
ООО Эвоник Химия · 109028 Москва · Земляной Вал · 50 а/8, стр. 2 · Тел: +7 495 721 2862