

# CARBOWET® GA-210

## УСЛОВИЯ СУШКИ

CARBOWET® GA-210 представляет собой неионную добавку для диспергирования. Обеспечивает динамическое смачивание пигмента и промежуточную стабилизацию пигмента.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- динамическое смачивание пигмента
- способствует стабилизации пигмента
- улучшенная эффективность диспергирования

## ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе	на основе органических растворителей
●	●
2-уп. 100%	с радиационным отверждением
●	●
комбинированный замес	пигментные пасты со связующим
●	●
пигментные пасты без смол	
●	

● не растворим ● частично растворим ● растворим

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Строительные краски
- Общепромышленные покрытия
- Покрытия по дереву
- Пигментные пасты

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	88 %
внешний вид	прозрачная, бледно-желтая жидкость
описание химического состава	поверхностно-активные полимеры
растворитель	вода
вязкость при 21°C	Аpprox 80 mPas

## РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
●	●
трипропилен гликоль диакрилат	ацетон
●	●
бутилацетат	уййт спирт
●	●

● не растворим ● частично растворим ● не растворим

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

Для улучшения смачивающей способности В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.2 - 0.3 %  
 Для улучшения стабилизации полуфабриката на В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.5 - 2.0 %

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Добавьте перед диспергированием.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Избегать перегрев этоксилата, хранящегося на открытом воздухе. Интенсивное перемешивание этоксилата в присутствии воздуха или кислорода при температуре > 125°F (> 50°C) может ухудшить качество продукта. Рекомендовано хранение в инертной атмосфере. Хранить тару плотно закрытую в сухом прохладном и хорошо проветриваемом месте. Продукт стабилен при замораживании и размораживании; в случае расслоения или замораживания при низких температурах прогреть до 40°C и перемешать тщательно перед применением.

## MSDS & REGULATORY INFORMATION



Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса совершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)