

**УСЛОВИЯ СУШКИ**

Химически неактивная метилфенилкремнийорганическая смола

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

- 
- 
- простота составления рецептуры

**ПРИМЕНЕНИЕ**

на водной основе



на основе органических растворителей



с высоким содержанием сухого остатка


 не растворим  частично растворим  растворим
**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 
- Защитные покрытия
- 

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

внешний вид

форма поставки

жидкость

содержание нелетучих веществ

Аппр. 80 %

растворитель

изобутанол/ксилол 1:3

вязкость при 25°C

Аппр. 3000 mPas

**РАСТВОРИМОСТЬ**

ксилол

Метоксилпропилацетат  
Dowanol

бутилацетат



циклогексанон



бутанол


 не растворим  частично растворим  не растворим
**УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ**

- 
- Используйте с металлическими пигментами и специальными составами для получения максимальной термостойкости при непрерывном использовании 650 °С.
- 
- 

**УСЛОВИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ****ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

При хранении в оригинальной закрытой таре при температуре -10 до +40 °С, продукт имеет срок годности не менее 12 месяцев с даты производства. Однако, контакт с оловом (металлические контейнеры) может снизить срок хранения. Хранить в сухом месте. Контакт с влагой вызывает гелеобразование.

**MSDS & REGULATORY INFORMATION**

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)