

## УСЛОВИЯ СУШКИ

Кремнийорганическая эпоксигибридная смола

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- подходит для покрытий со сверхвысоким содержанием сухого остатка (< 100 г/л летучего органического соединения)
- неизоцианатное отверждение
- 

## ПРИМЕНЕНИЕ

### на водной основе



2-уп. 100%



2-уп. ЛКМ



● не растворим ● частично растворим ● растворим

### на основе органических растворителей



с высоким содержанием сухого остатка



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защитные покрытия
- Покрытия морских судов
- покрытия для транспорта

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### внешний вид

форма поставки	жидкость
эпоксидная эквивалентная масса (рассчитана на содержание нелетучих веществ)	Аппрох. 450 г
содержание нелетучих веществ	Аппрох. 98 %
вязкость при 25°C	Аппрох. 1500 mPas

## РАСТВОРИМОСТЬ

### вода



### ксилол



### Метоксилпропилацетат Dowanol



### бутилацетат



### метилизобутилкетон



### циклогексанон



● не растворим ● частично растворим ● не растворим

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- 
- 
- 
- 

## УСЛОВИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

- 
- 
- 

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной закрытой таре при температуре -10 до +40 °С, продукт имеет срок хранения по меньшей мере 24 месяца с даты производства. Однако, контакт с оловом (металлические контейнеры) может снизить срок хранения.

## MSDS & REGULATORY INFORMATION



Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)