

УСЛОВИЯ СУШКИ

SURFYNOL® 104S представляет собой сыпучее порошковое поверхностно-активное вещество, обеспечивающее отсутствие пожелтения и обезгаживание покрытий из порошкового материала.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

смачивание пигмента и субстрата

ЭФФЕКТ**Смачивание субстрата****Антикраторный эффект****Розлив****пеногашение****Уменьшение статического поверхностного натяжения****Уменьшение динамического поверхностного натяжения****ПРИМЕНЕНИЕ****на водной основе****2-уп. 100%****пигментированные покрытия**

● не растворим ● частично растворим ● растворим

на основе органических растворителей**с радиационным отверждением****прозрачные покрытия****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- порошковые покрытия
- Общепромышленные покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества 46 %

описание химического состава тетраметилдецидиол, димерное поверхностно-активное вещество

форма поставки

содержание SiO₂ 50 %

растворитель -

РАСТВОРИМОСТЬ**вода****этанол****трипропилен гликоль диакрилат****ацетон****бутилацетат****уайт спирт**

● не растворим ● частично растворим ● не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0,1 - 0,3 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Возможно добавление ЛКМ в форме поставки или предварительно разбавив.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукт длительного хранения, негигроскопичен и не чувствителен к заморозке. Следует хранить в сухом и чистом помещении при температуре -10°C до 50°C. Высокое давление на упакованный материал следует избегать для предотвращения комкования. Переработка продукта удобна вследствие сыпучести. Хранить вдали от нагревателей и источников воспламенения. Избегать образования пыли; мелкие частицы в воздухе в достаточной концентрации, и в присутствии источника воспламенения, взрывоопасны. Срок годности 24 месяцев с даты производства.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не представляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com