

**描述**

TEGO® AddBond 1270 具有广泛的相容性,能增强在金属上的附着力,适用于溶剂型涂料,中和后适用于水性涂料。

**优点**

- 改善对金属的附着力
- 提高防腐性能
- 中和后适用于水性配方

**应用领域****在金属上的附着力****在塑料上的附着力****硬度****柔韧性****降低粘度/增加固含****铝粉定向****适用性****水性****溶剂型****双组分 100%****辐射固化**

● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

**典型应用**

- 一般工业漆
- 交通涂料

**技术数据**

活性物含量	70 %
外观	透明液体
羟值(按不挥发含量计算)	Approx 10 mg KOH/g
溶剂	仲丁醇
23°C 下的粘度(供货状态)	Approx 6000 mPas

**溶解性**

乙醇	TPGDA
●	●
丙酮	醋酸丁酯
●	●

● 不溶 ● 部分溶解 ● 可溶

**推荐添加量**

以固含量对主体树脂固含计算: 3.0 - 15.0 %

**工艺说明**

对于油性涂料,建议在调漆阶段添加。对于水性配方,需用胺类物质进行中和。推荐加入约8%的DMEA(按固体树脂进行计算)。然后用水稀释至固含为40-50%的溶液。

**操作&储存**

当原封未开包装存储于4°C到30°C之间,产品自生产之日起保质期至少为24个月。产品应隔绝空气、光照和湿气。

**MSDS & REGULATORY INFORMATION**

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是,该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任,包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是,我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定,该等测试应仅由有资质的专家进行,并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品,亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)