

## 描述

TEGO® Dispers 688 是一种用于哑光 UV 涂料的聚合物润湿分散剂。稳定消光粉，使 UV 涂料即使在消光粉含量较高的情况下亦能保持低粘度。在消光 UV 涂料的生产和施工期间有助于改善效果。有助于保持一定光泽度消光效果的稳定性。

## 优点

- 可以在 UV 涂料中产生较高的消光效果
- 提供持久消光作用

## 作用

对有机颜料/炭黑的降粘效果

对有机颜料/炭黑的着色强度/光泽

对无机颜料/填料的降粘效果

对无机颜料/填料的着色强度/光泽

## 适用性

水性	溶剂型
●	●
双组分 100%	辐射固化
●	●
直接研磨	含树脂颜料浓缩浆
●	●
无树脂颜料浓缩浆	通用色浆
●	●

● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

## 典型应用

- 木器涂料
- 颜料浓缩浆

## 技术数据

酸值 (供货状态)	Approx 2 mg KOH/g
活性物含量	approx 45 %
胺值 (供货状态)	Approx 10 mg KOH/g
外观	透明到轻微浑浊液体 (浑浊程度不影响产品性能)
化学描述	高分子聚合物
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯

## 溶解性

水	乙醇
●	●
TPGDA	醋酸丁酯
●	●
溶剂油	
●	

● 不溶 ● 部分溶解 ● 可溶

## 推荐添加量

: 10 - 30 %

## 工艺说明

- 先在研磨阶段添加，然后再进行分散。
- 加入固体颗粒之前，请先混合助剂与单体/低聚体混合物。

## 操作 & 储存

当原封未开包装存储于4°C到40°C之间，产品自生产之日起保质期至少为24个月。储存低于10°C时可能发生凝固，产品在升温后会再次变为液体。产品属性不受此过程的影响。

## MSDS & REGULATORY INFORMATION



本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定。该等测试应由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)