

描述

ZETASPERSE® 3800为弱阴离子型的聚合物型润湿分散剂,适用于高端水性配方,可用于各种颜料。ZETASPERSE® 3800不仅对有机颜料具有优异的着色力,对无机颜料和炭黑还具有很好的稳定性。该产品对涂料性能影响小,且不含溶剂,无需安全标签。

优点

- 适用于优质涂料
- 对无机颗粒具有极佳的稳定作用
- 对涂料性能影响最小
- 不含溶剂,无标记

作用

对有机颜料/炭黑的降粘效果



对有机颜料/炭黑的着色强度/光泽



对无机颜料/填料的降粘效果



对无机颜料/填料的着色强度/光泽



适用性

水性	溶剂型
●	●
双组分 100%	辐射固化
●	●
直接研磨	含树脂颜料浓缩浆
●	●
无树脂颜料浓缩浆	
●	

● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

典型应用

- 颜料浓缩浆
- 交通涂料
- 木器涂料
- 喷墨

技术数据

活性物含量	40 %
外观	透明到轻微浑浊液体
化学描述	含高颜料亲和基团共聚物的水溶液
溶剂	水
25°C 下的粘度	Approx. 500 mPas

溶解性

水	乙醇
●	●
TPGDA	丙酮
●	●
醋酸丁酯	溶剂油
●	●

● 不溶 ● 部分溶解 ● 可溶

推荐添加量

按供货形式计算是无机颜料的: 5.0 - 30.0 %
 按供货形式计算是有机颜料的: 20.0 - 70.0 %
 按供货形式计算是炭黑的: 40.0 - 150.0 %
 共研磨时的推荐用量: 0.5 - 2.0 %

工艺说明

先在研磨阶段添加,然后再进行分散。

操作&储存

将容器密封保存在干燥、阴凉、通风良好的地方。使用前彻底混合。产品冻融稳定;如果冻结,加热至20-40°C并在使用前混合。有关最新信息,请参阅SDS。

MSDS & REGULATORY INFORMATION



本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是,该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任,包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是,我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定。该等测试应由有资质的专家进行,并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品,亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com