


DESCRIPCIÓN

TEGO® Dispers 676 es un aditivo polimérico humectante y dispersante para formulaciones a base de disolventes. Proporciona una excepcional reducción de la viscosidad de todo tipo de pigmentos en colorantes de bajo contenido de COV. Ofrece un rendimiento excepcional en combinación cuando se utiliza TEGO® VariPlus LK como resina de molienda.

BENEFICIOS CLAVE

- proporciona la mayor reducción de viscosidad en colorantes con bajo contenido de COV
- amplia compatibilidad

EFFECTO**IDONEIDAD**

acuoso	a base de disolventes
●	●
2 componentes 100 % sólidos	de curado por radiación
●	●
molienda directa	concentrados de pigmento que contienen resina
●	●
pastas universales	
●	
● no adecuado ● adecuado en parte ● adecuado	

APLICACIONES TÍPICAS

- Concentrados de pigmento
- Recubrimientos para madera
- Recubrimientos industriales de alto sólidos

DATOS TÉCNICOS

índice de acidez (en la forma suministrada)	Approx. 4 mg KOH/g
contenido de materia activa	approx. 85 %
índice de aminas (en la forma suministrada)	Approx. 100 mg KOH/g
aspecto	líquido transparente
descripción química	solución de un polímero de alto peso molecular
disolvente	acetato de n-butilo

SOLUBILIDAD

agua	etanol
●	●
TPGDA	acetato de butilo
●	●
alcoholes minerales	
●	
● no soluble ● parcialmente soluble ● soluble	

NIVEL DE ADICIÓN RECOMENDADO

Tal como se suministra, calculado sobre el pigmento inorgánico: 2.0 - 17.5 %
 Tal como se suministra, calculado sobre el pigmento orgánico: 5.0 - 25.0 %
 Tal como se suministra, calculado sobre el pigmento negro de humo: 10.0 - 40.0 %
 Nivel de adición recomendado para la co-molienda: 0.5 - 3.0 %

INSTRUCCIONES DE PROCESO

Añadir a la molienda antes de la dispersión.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto tiene una vida de al menos 24 meses desde la fecha de producción, cuando se almacena en envase original cerrado a temperatura entre -10°C y +40°C. Puede aparecer turbidez a temperaturas inferiores a los 3°C, el producto se vuelve claro una vez se ha calentado. Las propiedades del producto no se ven afectadas por este proceso.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com