

DESCRIPCIÓN

Resina de poliéster-silicona metoxi-funcional

BENEFICIOS CLAVE

- excelente adherencia sobre aluminio, acero, y acero inoxidable
- baja termoplaticidad
- excelente resistencia al detergente de lavavajillas

IDONEIDAD

acuoso	a base de disolventes
●	●
● no adecuado ● adecuado en parte ● adecuado	

APLICACIONES TÍPICAS

- Resistente a altas temperaturas, para pinturas decorativas.
- Utensilios para hornear y cocinar
- Aparatos eléctricos

DATOS TÉCNICOS

aspecto	Líquido coloreado de transparente a opalescente (las propiedades del producto no se ven influenciadas por la opalescencia).
en forma de suministro	líquido
contenido no volátil	Approx. 60 %
disolvente	acetato de metoxipropilo
viscosidad a 25 °C	Approx 2000 mPas

SOLUBILIDAD

xileno	Dowanol PMA
●	●
acetato de butilo	ciclohexanona
●	●
● no soluble ● parcialmente soluble ● soluble	

INSTRUCCIONES DE PROCESO

- Debido a la excelente compatibilidad de los pigmentos en el producto, todos los pigmentos resistentes al calor pueden ser utilizados.
- En combinación con resinas alcoxy-funcionales, no recomendamos el uso de alcoholes o glicol ésteres hidroxy-funcionales como solventes.
- Aplicación a pistola.
- Aplicación a rodillo.

CONDICIONES DE HORNEADO

250°C / 15 min

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto tiene una vida de al menos 12 meses desde la fecha de producción, cuando se almacena en envase original cerrado a temperatura entre -10°C y +40°C. Sin embargo, el contacto con estaño (ej. con envases metálicos), acortará la estabilidad de almacenamiento. Mantener seco. El contacto con humedad causa solidificación.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com