

DESCRIPCIÓN

Emulsión de resina no reactiva de metilfenil silicona

BENEFICIOS CLAVE

- buena compatibilidad con dispersiones de polímeros orgánicos
- excelentes propiedades de secado al aire
- reducible en agua

IDONEIDAD

acuoso a base de disolventes



● no adecuado ● adecuado en parte ● adecuado

APLICACIONES TÍPICAS

- recubrimientos resistentes a alta temperatura para instalaciones industriales
- Recubrimientos protectores
- hornos, calderas, tuberías, incineradores.

DATOS TÉCNICOS

aspecto	líquido blanco
en forma de suministro	emulsión
carga iónica	no iónica
contenido no volátil	Approx. 50 %
disolvente	xileno / isobutanol
contenido en agua	Approx 38 %

SOLUBILIDAD

agua



● no soluble ● parcialmente soluble ● soluble

INSTRUCCIONES DE PROCESO

- Utilizar el producto con pigmentos metálicos y formulaciones especiales para obtener una resistencia continua a la temperatura de hasta 650 °C.
- Antes de utilizar, mezclar brevemente con fuerzas de cizalla bajas.
- Pre-tratamiento: Se recomienda desengrasar y el granallado.

CONDICIONES DE HORNEADO

250°C / 30 min.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto tiene una vida de al menos 12 meses desde la fecha de producción, cuando se almacena en envase original cerrado a temperatura entre +4°C y +40°C. Sin embargo, el contacto con estaño (ej. con envases metálicos), acortará la estabilidad de almacenamiento.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com